

Obj.číslo: 22851000x
22853000x
22854000x
22857000x

Mipa 4 + 1 Acrylfiller HS

Mipa 4 + 1 Acrylový plnič HS



Mipa 4 + 1 Acrylfiller HS

10/10/2014

Mipa 4 + 1 Acrylfiller HS - Dvoukomponentní acrylový plnič s vysokou plnivostí, snadno brousitelný. Vhodný i pro opravy menších ploch bez následného propadání a vytváření obrysů ve vrchním laku. Při použití MIPA 4 + 1 Acrylfiller HS na holý kovový povrch použijte základ MIPA (např. Mipa Rapidprimer, Mipa Aktivprimer nebo Mipa WBS 1K Grundierfiller). Na menší ocelové a litinové povrchy až do velikosti dlaně lze aplikovat přímo.

Použitelný: a) kompaktní plnič b) silnovrstvý plnič

Teoretická vydatnost: 5 - 6 m² / litr

Technické údaje:

Barva: světle šedý (RAL 7035), tmavě šedá (RAL 7011), bílá, černá, žlutý oxid
Obsah: 1l, 3l, 4l, 10l
Viskozita: a) 25 - 30 s 4mm DIN, b) neředěný
Tloušťka suché vrstvy: a) 50 - 80 μm, b) až 300 μm
Podíl sušiny: 73,5% podíl pevných částic

Obsah VOC:

Maximální obsah VOC dle vyhlášky 509/2005 Sb., kat.B/c 540 g/l

Obsah VOC v aplikační směsi: 500 g/l

Zpracování:

Míchací poměr: 4:1 na objem pro Mipa-2K Tužidlo H5, H10 nebo H25
6:1 na objem pro Mipa-2K Tužidlo HS5 nebo HS10

Tužení: Podle velikosti lakovaného objektu
Tužidlo Mipa-2K H5 (extra krátké), H10 (krátké), H25 (normal)
Tužidlo Mipa-2K HS5 (krátké) nebo HS10 (krátké)

Ředění: 2K akrylové ředidlo; a) cca. 5% kompaktní; b) bez (silnovrstvý)

Nanášení stříkací pistolí:	Tlak (bar)	Tryska (mm)	Vrstvy
Pistole/ s horní nádobkou:	2 - 2,5	1,5 - 1,8	1 - 2
Airless / Airmix	120 - 150	0,33	1 - 2

Odvětrání mezi vrstvami: 10 až 15 minut před sušením ve stříkacím boxu

Zpracovatelnost: cca. 1hod. s tužidlem H5; cca. 2hod. S tužidlem H10

Zpracování: od +10°C a do 75% relativní vzdušné vlhkosti.

Schnutí:	Brousitelný
teplota okolí 20°C	po cca. 3 až 5 hodinách
teplota okolí 60°C	po cca. 30 - 40 min.

Broušení: P400 za sucha nebo P600 za mokra při použití jednovrstvých barev
P500 za sucha nebo P800 za mokra při použití dvouvrstvých barev

Bezpečnostní upozornění:

Při práci nekuřte, nejezte a nepijte. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte vhodné osobní ochranné prostředky.

Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem.

Likvidace obalů:

Likvidace obalů je zajištěna ve spolupráci s firmou EKO-KOM. Obaly k likvidaci čisté a zcela vyprázdněné. Z plastových obalů je nutné odstranit kovové části.

Tento technický list slouží jako informace! Uvedené údaje odpovídají našim znalostem o stavu techniky a jsou závislé na dlouholetých zkušenostech při výrobě produktu.