

Obj.číslo: 016110000

Mipa PU 950-25 Glas Hardener

Mipa PU 950-25 Tužidlo na sklo

**Mipa PU 950-25 Glas Hardener**

Revize 28/10/2014

Mipa PU 950-25 Tužidlo na sklo je speciální tužidlo pro aplikaci Mipa 2K PU laků na povrchy ze skla. Pro zvýšení přilnavosti se doporučuje jako doplňkový produkt použít základ Mipa 1K Glasprimer na sklo, který vytvoří spojovací vrstvu mezi barvou a sklem.

Technické údaje:

Barva: bezbarvý
 Viskozita: cca 13s 4mm (DIN 53 211)
 Míchací poměr: dle níže uvedených doporučení

Zpracování:	Tlak (bar)	Tryska (mm)	Vrstvy
Pistole/ s horní nádobkou	-	-	-
Airless / Airmix	-	-	-
Zpracovatelnost:	viz základní produkt		

Poznámka:

Mipa PU 950-25 reaguje s vlhkostí a proto je nutno plechovku po odlití tužidla okamžitě uzavřít!
 Vyvarujte se vdechování mlhoviny při stříkání.

Tužidlo Mipa PU 950-25 může být použito u následujících lakovacích systémů:

	Míchací poměr (barva : tužidlo)	
	Hmotnost: 3:1	Objem: 2:1
Mipa PU 240-90, PU 240-50, PU 240-30, PU 240-10, PU 240-05	Hmotnost: 5:1	Objem: 5:1
Mipa PU 200-90, PU 200-50	-	Objem: 2:1
Mipa PUR HS	-	Objem: 2:1
Mipa OC	-	Objem: 2:1
Mipa 2K-HS Laky	-	Objem: 2:1,5
Mipa 2K-Klarlack Matt, 2K-HS-Klarlack matt	-	Objem: 2:1

Bezpečnostní upozornění:

Při práci nekuřte, nejezte a nepijte. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při práci používejte vhodné osobní ochranné prostředky.

Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem. Skladovatelnost v uzavřeném originálním obalu min. 12 měsíců.

Likvidace obalů:

Likvidace obalů je zajištěna ve spolupráci s firmou EKO-KOM. Obaly k likvidaci čisté a zcela vyprázdněné. Z plastových obalů je nutné odstranit kovové části.

Tento technický list slouží jako informace! Uvedené údaje odpovídají našim znalostem o stavu techniky a jsou závislé na dlouholetých zkušenostech při výrobě produktu.