Obj.číslo: 2900310000

MIPA P35 Kunststoffspachtel

2K Polyesterový tmel na plasty s tužidlem

MIPA P35 Kunststoffspachtel - na plasty

Revize 04/03/2008

MIPA 2K-Polyester-Kunstoffspachtel (tmel na plasty)- barva grafitově šedá - tmel nejvyšší kvality, středně viskózní, pastovitý, 2-komponentní tmel na bázi polyesterové pryskyřice. Je určen k finálnímu vyplnění slabých škrábanců, malých porů a malých poškození laku, velmi jemný tmel především pro závěrečné jemné tmelení pro překrytí případných pórů. K překrytí plnících a hrubších tmelů. Možno použít i jako výstavbový tmel. Na opravu osobních a nákladních automobilů, strojů a lodí. Přilnavost sklolaminát(GFK), plastové díly používané v auto průmyslu. Krátká doba schnutí, velmi dobře brousitelný, odolnost, soudržnost na svislých plochách, vysoká kryvost, elastický, dobré schnutí. Velmi snadno brousitelný i po 24 hod. proschnutí.

Pozor: Předávkování tužidla může způsobit vady - fleky ve vrchním laku

Technické údaje:

Barva:	Grafitově šedý (RAL 7024)
Specifická hustota:	1,858 g/cm³ (DIN 53217)
Viskozita:	85000 mPas pastovitý při 20˚C
Obsah netěkavých složek	84,8 % hmotnostních
Specifická hmotnost	1,68-1,72 kg / l
Obsah VOC:	Maximální obsah VOC dle vyhlášky 509/2005 Sb. 250 g/l, kategorie B/b Obsah VOC v přípravku : 3,0 g/Litr Obsah VOC v aplikační směsi:

Zpracování:

Míchací poměr:	Tužidlo P, míchací poměr 100 : 2
Tužení:	100:02:00
Odvětrání mezi vrstvami:	Po dokonalém proschnutí jednotlivých vrstev

Zpracovatelnost:

Podklad musí být čistý, suchý a odmaštěný. Nevytvrzené staré laky a základy odstranit.
Nenanášet na staré termoplastické (syntetické, nitro a 1K akrylové) laky a základy vytvrzující kyselinou.
Zpracovávat při teplotách od +10°C a do 90% vzdušné vlhkosti. Optimální teplota objektu pro zpracování 20°C. Při teplotě pod 10°C tmel nevytvrzuje.
Tmel s tužidlem důkladně promíchejte, nanášejte vhodnou stěrkou ve slabé vrstvě.Tmelená místa je nutné před dalším lakováním odizolovat 2K-akrylovým plničem. Nářadí očistěte a umyjte mycím ředidlem ihned po práci. Vytvrdlý tmel již nelze rozpustit. Používat pouze v dobře větraných prostorách. Po vysušení tmelu MIPA P35 můžeme použít všechny komerčně dostupné nátěrové systémy lakování.
Staré laky, termoplastické laky, syntetické a kyselé laky - zcela odstranit.
Přetmelitelné základy - Mipa EP-Grundfiller a 2K Acrylgrund lze na ně tmelit po úplném vytvrdnutí.

Schnutí: brousitelný po 20 - 30 minutách při 20°C
Zpracovatelnost: 4 - 5 minut př 20°C

Bezpečnostní upozornění:

Při práci nekuřte, nejezte a nepijte. Uchovávejte mimo dosah dětí.Při práci používejte vhodné osobní ochranné prostředky.

Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem. Skladovatelnost v uzavřeném obalu min. 12 měsíců.

Likvidace obalů:

Likvidace obalů je zajištěna ve spolupráci s firmou EKO-KOM. Obaly k likvidaci čisté a zcela vyprázdněné. Z plastových obalů je nutné odstranit kovové části.

Tento technický list slouží jako informace! Uvedené údaje odpovídají našim znalostem o stavu techniky a jsou závislé na dlouholetých zkušenostech při výrobě produktu.