

Obj.číslo: 224810000
224850000

Mipa 1K-Kunststoffprimer

1K- Transparentní základ stříbrný



Mipa 1K-Kunststoffprimer

Revize 08/06/2009

Mipa 1K-Kunststoffprimer - Transparentní základ s stříbrným zbarvením. 1K příslavný základ lze použít pro většinu plastů na autě: ABS, laminát EP, PA, PBTP, PC, POM, PP / EPDM, PPO, PUR tvrdé, měkké PU, PVC. Vhodný k přelakování vodouředitelnými barvami tak i rozpouštědlovými barvami. Nenanášet v silné vrstvě! (nemá plnivý účinek)

Vydatnost: 8 - 10 m²/litr

Technické údaje:

Barva: transparentní se stříbrným zbarvením

Specifická hustota: 0,912 g/cm³ (DIN 53217)

Viskozita: 12 - 15 s (DIN 53211/4)

Obsah netěkavých složek: 4,1% hmotnostně

Specifická hmotnost:

Obsah VOC:

Maximální obsah VOC dle vyhlášky

Obsah VOC v přípravku: 870,7g/Litr

Obsah VOC v aplikační směsi: 870,7g/Litr

Míchací poměr: používá se neředěný

Tužidlo:

Ředění: používá se neředěný

Zpracování:	Tlak	Tryska	Vrstvy
HLUP	3 - 4 bar	1,2 - 1,4 mm	1
Pistole/ s horní nádobkou			

Zpracovatelnost:

Tlušťka vrstvy: cca 3 - 5 μm Nenanášet v silné vrstvě! (nemá plnivý účinek)

Odvětrání: 10 min

Schnutí: Proti prachu: Na dotyk: Pro montáž

Teplota okolí 20°C: 10 min

Teplota okolí 60°C:

Aplikační podmínky: Od +10 ° C a relativní vlhkosti 75%

Bezpečnostní upozornění:

Při práci nekuřte, nejezte a nepijte. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při práci používejte vhodné osobní ochranné prostředky.

Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem. Skladovatelnost v uzavřeném obalu 3 roky.

Likvidace obalů:

Likvidace obalů je zajištěna ve spolupráci s firmou EKO-KOM. Obaly k likvidaci čisté a zcela vyprázdněné. Z plastových obalů je nutné odstranit kovové části.

Tento technický list slouží jako informace! Uvedené údaje odpovídají našim znalostem o stavu techniky a jsou závislé na dlouholetých zkušenostech při výrobě produktu.