

Obj.číslo: 282150000
288110000
288120000

MIPA P90 "Easy Füll"

2K Polyesterový karosářský tmel s tužidlem



MIPA Polyesterový tmel

Revize 06/2018

Mipa 2K-Polyesterový karosářský tmel s tužidlem. P90 "Easy" tmel je snadno brousitelný 2K plnicí polyesterový tmel. Je vhodný především k tmelení hlubších nerovností a poškození v oblasti oprav osobních a užitkových vozidel. Také vhodný jako výpňový tmel (hmota) k upevnění hmoždinek a jako lepidlo pro železo, dřevo, kámen a porcelán. Přilnavost na železo, ocel, hliník, pozinkovaný plech. Pevnost v ohybu, Vysoká plnivost na

Použití: Vysoce kvalitní 2K polyesterový univerzální tmel k vyrovnaní prohlubní a nerovností při opravách osobních a užitkových vozidel a v průmyslu. Velmi snadno brousitelný i po 24 hod. proschnutí.

Technické údaje:

Barva:	světle šedá
Specifická váha:	1,875 g/cm ³ při 20°C
Viskozita:	11500 mPas pastovitý při 20°C
Obsah netěkavých složek	86-89 v% hmotnostních
Specifická hmotnost	1,72 až 1,74 Kg / l

Obsah VOC:

Maximální obsah VOC dle vyhlášky 509/2005 Sb. 250 g/l, kategorie 2b
Obsah VOC v přípravku: 3 g/l Obsah VOC v aplikační směsi:

Zpracování:

Míchací poměr: S tužidlem BPO, míchací poměr 100 : 2
Tužení: 100 : 2
Ředění:

Schnutí: brousitelný po 20 - 25 minutách při 20°C
brousitelný po 5 - 10 minutách při 60°C

Odvětrání mezi vrstvami: Po dokonalém proschnutí jednotlivých vrstev

Zpracovatelnost: 4 - 5 minut při 20°C

Podklad musí být čistý, suchý a odmaštěný. Nevytvrzené staré laky a základy odstranit. Nenánášet na staré temoplastické (syntetické, nitro a 1K akrylové) laky a základy vytvrzující kyselinou. Zpracovávat při teplotách od +10°C a do 80% vzdušné vlhkosti. Optimální teplota objektu pro zpracování 20°C. Při teplotě pod 10°C tmel nevytvrzuje. Tmel s tužidlem důkladně promíchejte, nanášejte vhodnou stěrkou ve slabé vrstvě. Tmelená místa je nutné před dalším lakováním odizolovat 2K akrylovým plničem. Náradí očistěte a umyjte mycím ředidlem ihned po práci. Vytvrdlý tmel již nelze rozpustit. Používat pouze v dobře větraných prostorách. Po vysušení MIPA P90 můžeme použít všechny komerčně dostupné nátěrové systémy lakování. Aby bylo možné uzavřít všechny existující póry použijte MIPA P85.

Upozornění: Předávkování tužidla může způsobit vady (fleký) ve vrchním laku.

Bezpečnostní upozornění:

Při práci nekuřte, nejezte a nepijte. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při práci používejte vhodné osobní ochranné prostředky.

Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem. Skladovatelnost v uzavřeném obalu min. 12 měsíců.

Likvidace obalů:

Likvidace obalů je zajištěna ve spolupráci s firmou EKO-KOM. Obaly k likvidaci čisté a zcela vyprázdněné. Z plastových obalů je nutné odstranit kovové části.

Tento technický list slouží jako informace! Uvedené údaje odpovídají našim znalostem o stavu techniky a jsou závislé na dlouholetých zkušenostech při výrobě produktu.