

Obj.číslo: 293010000

MIPA P88 Spachtel Fließfähige

MIPA 2K Polyesterový tekutý, samonivelační jemný tmel

**MIPA P88 Spachtel Fließfähige hellgrün**

Revize 10/2024

Tekutý, samonivelační, dvousložkový polyesterový stěrkový tmel pro aplikaci v tenkých a nejtenčích vrstvách jako finální tmel přes PE tmely. Vhodný pro uzavření jakýchkoli pórů a pro opravu drobného poškození laku (škrábance, rýhy apod.). Velmi hladký, výsledný povrch se zvýšeným leskem, lehce brouditelný. Přílnavost na železo, ocel, hliník, pozinkované podklady, GFK a dřevo. Extrémně lehké a rychlé broušení, tmel lze aplikovat natíráním anebo stěrkováním, tekutý. Pigmentovaná barva světle zelená zajišťuje vysokou kryvost. Nepoužívat na svislých plochách.

Technické údaje:

Barva: světle zelená
Pojivo na bázi: nenasyčená polyesterová pryskyřice
Obsah netěkavých složek
Specifická hustota:

Vlastnosti:

- přílnavost na železo, ocel, hliník GfK, dřevo
- výborný rozliv
- vysoce jemný

Obsah VOC:

Maximální obsah VOC dle vyhlášky 509/2005 Sb. 250 g/l, kategorie B/b

Obsah VOC v přípravku: 25 g/l

Míchací poměr:	na váhu: 2% (100:2)
Tužidlo:	Tužidlo BPO
Zpracovatelnost:	3 minut (při 20°C)
Broušení:	brouditelný po cca. 15 - 20 min. (při 20°C) za sucha
	brouditelný po cca. 5 - 10 min. (při 60°C) za sucha
Odvětrání:	mezi vrstvami: Po dokonalém proschnutí jednotlivých vrstev

Podmínky pro zpracování: od + 10°C a do 80% relativní vzdušné vlhkosti
Polyesterový tmel nevytvrzuje při teplotách pod + 10°C

Příprava podkladu:

Železo, ocel, hliník, pozinkované povrchy, GfK: povrch očistit, přebrousit (odstranit rez, zbytky po svařování) a odmastit odmašťovačem Mipa Silikonentferner (Antisilikon)

Staré laky: Důkladně přebrousit a zbavit veškerých zbytků starých termoplastických nátěrů (barvy na bázi nitrocelulózy, 1K Akrylové laky) jakož i kyselých laků (Washprimer) a laků na bázi syntetických pryskyřic.

Pracovní postup:

Skvrny po tmelení lze izolovat Mipa plničem.

Poškozená místa s holým kovem přebrousíte brusným papírem P 80/150. Po zaschnutí přebrousíte brusným papírem P 150/240 a před nanášením plniče celý povrch odmastíte a následně přebrousíte za sucha brusným papírem P 240/360. Pro práci s tmelem na neželezných kovových površích (např. hliník, pozinkované povrchy) nutno před tmelením provést základní nátěr Mipa EP-Primer-Surfacer, aby byla zajištěna optimální přílnavost. Před nanášením nátěru izolujte MIPA 1K nebo 2K plničky. Pro lepší ochranu proti korozi, např. při klasickém restaurování automobilů předem aplikujte Mipa EP Primer Surfacer (viz informace o výrobku Mipa EP-Primer-Surfacer). Tmel brousit pouze na sucho.

Upozornění:

Předávkování tužidla může způsobit vady - fleky ve vrchním laku. Nepoužívejte více jak 3% tužidla!

Bezpečnostní upozornění:

Zajistit dostatečné větrání! Při práci nekuřte, nejezte a nepijte. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při práci používejte vhodné osobní ochranné prostředky. Používejte vhodnou ochranu dýchacích cest pokud nelze zajistit dostatečné větrání!

Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem. Skladovatelnost v uzavřeném obalu dle data na obale.

Čištění nářadí:

Nářadí očistěte ihned po použití universálním ředidlem. Po vytvrdnutí nelze tmel odstranit!

Likvidace obalů:

Likvidace obalů je zajištěna ve spolupráci s firmou EKO-KOM. Obaly k likvidaci čisté a zcela vyprázdněné. Z plastových obalů je nutné odstranit kovové části.

Tento technický list slouží jako informace! Uvedené údaje odpovídají našim znalostem o stavu techniky a jsou závislé na dlouholetých zkušenostech při výrobě produktu.