

Obj.číslo: 234 030 000

Mipa Multi - Mat



Revize 09/2024

MIPA Multi Mat je universální matovací přísada určená k snížení úrovně lesku vrchních nátěrů Mipa 1K a 2K (PUR, OC, PUR HS, syntetický a nitrocelulóza, PVC barvy). Nevhodné pro čiré barvy. Má tekutou konzistenci a je lehce rozmíchatelný. Matovací schopnost produktu je závislá na barevném odstínu.

Vydatnost:**Odstín:** bezbarvý**Míchací poměr:** max. 1:1: podle hmotnosti - viz tabulka níže**Tužení:** Upozornění: poměr tužení se u 2K laků mění podle množství přidané přísady Multi - Matt**Přidání Mipa Multi - Matt podle hmotnosti**

Lakovací systém:	pololesk	hedvábný lesk	hedvábný mat	mat
KH (syntetika)	10:1	7:1	5:1	3:1
PUR (tuž.H a MS)	4:1	2:1	1:1	1:1
	Tužení 3:1	Tužení 4:1	Tužení 4:1	Tužení 5:1
OC (tuž. HS)	4:1	2:1	1:1	1:1
	Tužení 3:1	Tužení 4:1	Tužení 4:1	Tužení 5:1
PUR HS (tuž.HS)	4:1	2:1	1:1	1:1
	Tužení 3:1	Tužení 4:1	Tužení 4:1	Tužení 5:1

Upozornění: Tužení je udáváno na objem! Přídavek Multi - Matt je dle hmotnosti!**Důležité:**

Doporučuje se aplikovat barvu bez přidání přísady Multi - Matt a pouze nástřik poslední vrstvy aplikovat s přídavkem Multi Mattu.

Tím se zvýší krycí schopnost a zároveň nebude negativně ovlivněna přesnost barevného odstínu.

Kromě toho se tímto postupem snižuje riziko tvorby "lesklých fleků", respektive nesourodosti povrchu odstínu.

Dbejte pozornosti při použití druhu tužidla u jednotlivých systémů!!!

Bezpečnostní upozornění:

Při práci nekuřte, nejzte a nepijte. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při práci používejte vhodné osobní ochranné prostředky.

Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem. Skladovatelnost v uzavřeném obalu min. 36 měsíců.

Likvidace obalů:

Likvidace obalů je zajištěna ve spolupráci s firmou EKO-KOM. Obaly k likvidaci čisté a zcela vyprázdněné.

Z plastových obalů je nutné odstranit kovové části. \$\$\$

Tento technický list slouží jako informace! Uvedené údaje odpovídají našim znalostem o stavu techniky a jsou závislé na dlouholetých zkušenostech při výrobě produktu.