

Obj.číslo: 228230000

Mipa 2K-HS-Directfiller F31

2K HS plnič mokrý do mokrého

**Mipa 2K-HS-Directfiller F31**

Revize d 11/2024

Jedná se o plnič s aplikací mokrý do mokrého v HS kvalitě. Bezchromátový, s vysokou odolností, velmi dobré nanášení na stříkanou plochu, vynikající podklad pro vrchní barvu. Při použití na holé kovové

Teoretická vydatnost:	12,0 - 15,0 m ² / l (při tloušťce vrstvy 40 - 50µm)
Technické údaje:	
Barva:	šedý
Viskozita pro stříkání:	14 - 16 s 4 mm DIN (při 20 °C)
Specifická hmotnost:	
Obsah VOC:	
Max.obsah VOC dle vyhl.509/2005 Sb, kat.B/c:	540 g/l
Obsah VOC v přípravku:	max. 533 g/l
Míchací poměr:	3:1 na objem
Tužidlo:	Mipa 2K-HS-Tužidlo HS 5, HS 10
Ředění:	Mipa 2K-Ředidlo: 0 - 5 %

Zpracování:	Tlak (bar)	Tryska (mm)	Vrstvy	Ředění
HVLP	2,5 - 3	1,3 - 1,5	1 - 2	0 - 5
HVLP-tlak na trysce	0,7			
Pistole/ s horní nádobkou	1,6 - 2	1,3 - 1,5	1 - 2	0 - 5

Zpracovatelnost:	2 hod s Mipa 2K-HS-Härter HS 5 při 20 °C 3 hod s Mipa 2K-HS-Härter HS 10 při 20 °C		
Tlušťka vrstvy:	40 - 60 µm		
Odvětrání:	10 - 15 min. před zahájením sušení v lakovací kabině 5 - 8 min. mezi vrstvami		
Schnutí:	proti prachu	přelakovatelné	
Teplota okolí 20°C	10 - 20 min.	30 min.	

Aplikační podmínky: od +10 °C a do 80 % relativní vzdušné vlhkosti. Zajistěte dostatečné větrání.

Upozornění:

Předzákladování s použitím Mipa Rapidprimer poskytuje optimální ochranu proti korozi.

Plnič Mipa 2K-HS-F31 lze po 4 hodinách přebrousit brusným papírem P1000 za mokra.

Bezpečnostní upozornění:

Při práci nekuřte, nejezte, nepijte. Uchovávejte mimo dosahu dětí.

Skladování:

Skladujte v suchu, chraňte před mrazem. Skladování min. 3 roky v uzavřeném originálním balení.

Likvidace obalů:

Likvidace obalů je zajištěna ve spolupráci s firmou EKO-KOM. Obaly k likvidaci čisté a zcela vyprázdněné. Z plastových obalů je nutné odstranit kovové části.

Tento technický list slouží jako informace! Uvedené údaje odpovídají našim znalostem o stavu techniky a jsou závislé na dlouholetých zkušenostech při výrobě produktu.