

Obj.číslo: 227 010 000

Mipa 2K Transparent Sealer

2K přílnavač na nepřebroušené laky

**Mipa 2K Transparent Sealer**

Revize 11/24

Bezbarvý přílnavač pro nebroušené lakované podklady. Zvláště úsporná alternativa přelakování vhodná např. na nápisy. Snadná aplikace, nezanechává viditelný rozstřík. Použitelný také pro odizolování tmelených míst. Bez chromátů. Optimální podklad pro vrchní lak.

Teoretická vydatnost: 12 - 15 m² / l (při tloušťce vrstvy 20 - 30 µm)
Technické údaje:

Odstín: mléčně zakalený
Specifická hustota: 1,221 g/cm³ (DIN 53 217)
Viskozita pro stříkání: 16 - 18 s 4 mm DIN (při 20 °C)
Obsah netěkavých složek: 67,2 % hmot.
Specifická hmotnost:

Obsah VOC:

Maximální obsah VOC dle vyhlášky 509/2005 Sb. 540 g/l, kategorie B/c

Obsah VOC v přípravku: 494 g/l

Michací poměr:	2 : 1 na objem			
Tužidlo:	Mipa 2K tužidlo MS10, MS25, MS40			
Ředění:	Mipa 2K ředidlo: 0 - 5 %			
Zpracování:	Tlak (bar)	Tryska (mm)	Vrstvy	Ředění
Stříkací pistole / s horní nádobkou	1,6 - 2	1,3 - 1,5	1 - 2	0 - 5
HVLP	1,6 - 2 (tlak na vnitřní trysce: 0,7 bar)	1,3 - 1,5	1 - 2	0 - 5
Zpracovatelnost:	2 - 3 hod.			
Tlušťka vrstvy:	20 - 30 µm			
Odvětrání:	-			
Schnutí:	Proti prachu:	Na dotyk:	Pro montáž:	Přelakovatelný
Teplota okolí 20°C:				15 - 20 min.

Podmínky pro zpracování: od +10 °C a do 75 % relativní vzdušné vlhkosti.
Upozornění:

Čisté kovové podklady předem ozákladovat pro dosažení optimální antikorozi odolnosti. Mipa 2K Transparent Sealer přelakovat do 24 hodin. V případě delšího schnutí je třeba před přelakováním přebrousit.

Bezpečnostní upozornění:

Při práci nekuřte, nejezte, nepijte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Skladování:

V uzavřené originální nádobě minimálně 3 roky.

Čištění nářadí:

Nářadí omyjte ihned po použití. Nenechte materiál zaschnout na nářadí.

Likvidace obalů:

Likvidace obalů je zajištěna ve spolupráci s firmou EKO-KOM. Obaly k likvidaci odevzdávejte čisté a zcela vyprázdněné. Z plastových obalů je nutné odstranit kovové části.

Tento technický list slouží jako informace! Uvedené údaje odpovídají našim znalostem o stavu techniky a jsou závislé na dlouholetých zkušenostech při výrobě produktu. Musí být dodrženy bezpečnostní listy a upozornění na obalu. Vyhrazuje si právo změny a doplnění informací, a to bez předchozího upozornění nebo aktualizace.