

Obj.číslo: 246810001

**Mipa Bumper Paint**

Mipa Barva na nárazníky

**Mipa Bumper Paint**

Revize 11/2024

Mipa Bumper Paint je 1K-strukturovací nátěr pro opravy plastových povrchů v automobilovém průmyslu jako jsou nárazníky, lišty, vnější zpětná zrcátka, atd. Přímá přilnavost na očištěné a broušené umělé hmoty jako jsou ABS, ABS-PC, PP-EPDM, PUR-RIM, PUR, tvrdé PVC. Rychleschnoucí a snadno použitelný. Dobrá ochrana proti povětrnostním vlivům.

Teplotní odolnost až do 70°C.

**Teoretická vydatnost:** 7,7 - 8,2 m<sup>2</sup>/l**Technické údaje:****Barva:** černá, šedá, tmavě šedá**Specifická hustota:****Viskozita:** 18 - 22 s 4 mm DIN**Specifická hmotnost:****Obsah VOC:**

Maximální obsah VOC dle vyhlášky 509/2005 Sb. 840 g/l, kategorie B/e

Obsah VOC v přípravku: 539 g/l

**Míchací poměr:****Tužidlo:****Ředění:** Mipa Ředidlo UN, UN 21 - přidejte cca 10 - 15 %

Zpracování:	Tlak (bar)	Tryska (mm)	Vrstvy	Ředidlo
Pistole/ s horní nádobkou	2 - 2,5	1,6 - 1,8	2	10-15%

**Zpracovatelnost:****Tlušťka vrstvy:** 40 - 50 µm**Odvětrání:** 5-8 min. mezi jednotlivými vrstvami, 10-15min v sušícím boxu

Schnutí:	Přelakovatelný:	Proti prachu:	Na dotyk:	Pro montáž
<b>Teplota okolí 20°C:</b>		20 min.	60 min.	24 hod.
<b>Teplota okolí 60°C:</b>				

**Aplikační podmínky:** Od + 10°C a do 80% relativní vzdušné vlhkosti**Příprava podkladu:**

Před lakováním temperujte lakované díly při teplotě 60 °C po dobu 60 minut. Důkladně očistěte s antistatickým čisticím prostředkem, jako je MIPA Kunststoffreiniger (čistič na plasty) nebo Mipa Silikonentferner (odmašťovač). Zbrousit jemnou brusnou vlnou (například MP Soft Pad Superfine), opět antistaticky odmastěte MIPA Kunststoffreiniger nebo MIPA Silikonentferner. Odstraňte všechny stopy separačního prostředku pro dosažení lepšího výsledku. Po dokončení výše uvedené předúpravy doporučujeme provést zkoušku smáčení vodou. Pokud voda silně perlí, opakujte předúpravu.

**Bezpečnostní upozornění:**

Při práci nekuřte, nejezte a nepijte. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při práci používejte vhodné osobní ochranné prostředky.

**Skladování:**

Skladovat v suchu, chránit před mrazem. Skladovatelnost v uzavřeném originálním obalu 3 roky.

**Likvidace obalů:**

Likvidace obalů je zajištěna ve spolupráci s firmou EKO-KOM. Obaly k likvidaci čisté a zcela vyprázdněné. Z plastových obalů je nutné odstranit kovové části.

Tento technický list slouží jako informace! Uvedené údaje odpovídají našim znalostem o stavu techniky a jsou závislé na dlouholetých zkušenostech při výrobě produktu.