

Obj.číslo: 234610000
234600000

Mipa 2K - Elastic



Mipa 2K - Elastic - Změkčovací přísada

Revize 09/2024

MIPA 2K-Elastic Změkčovací přísada pro všechny běžně používané MIPA 2K automobilové barvy (OC, AC, PUR HS), MIPA 2K bezbarvé laky, které jsou míchány v poměru 2:1 a MIPA 2K-HS Express čirý lak CX3, možno přidání i do 2K plničů a základů.

Pozor:	Nutné použít při lakování dílů z měkkých plastů !
Technické údaje:	
Barva:	Bezbarvý
Specifická hustota:	1,012 g/cm³ (DIN 53217)
Viskozita:	20 s (DIN 53211/4)
Obsah netěkavých složek:	52,20%
Specifická hmotnost:	
Obsah VOC:	
Maximální obsah VOC dle vyhlášky 509/2005 Sb. g/l, kategorie	
Obsah VOC v přípravku:	Obsah VOC v aplikační směsi:
Míchací poměr:	cca 10 - 50% k namíchané barvě (bez komponentů) MIPA 2K-HS-Expres-Klarlack CX 3 je možné plastifikovat až 15% MIPA 2K-Elastic.
Tužidlo:	Po přidání přísady 2K Elastic použijte předepsané tužidlo v určeném poměru pro základní materiál. (přidání změkčovací přísady nemá vliv na tužící poměr)
Ředění:	2K ředidla dle potřeby
Zpracovatelnost:	Doba sušení je závislá na množství přidávané přísady MIPA 2K Elastic. Doba schnutí může být prodloužena až o 100%.

Podmínky pro zpracování: od +10°C a do 80% relativní vlhkosti.

Aplikační podmínky:

U použití směsi MIPA 2K-HS Express bezbarvý lak CX 3 a MIPA 2K Elastic, může dojít k mírnému prodloužení doby schnutí.
Viz "Lakování plastů/syntetiky" L8

Bezpečnostní upozornění:

Při práci nekuřte, nejzte a nepijte. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při práci používejte vhodné osobní ochranné prostředky.

Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem. Skladovatelnost v uzavřeném oregonálním obalu 3 roky.

Likvidace obalů:

Likvidace obalů je zajištěna ve spolupráci s firmou EKO-KOM. Obaly k likvidaci čisté a zcela vyprázdněné. Z plastových obalů je nutné odstranit kovové části.

Tento technický list slouží jako informace! Uvedené údaje odpovídají našim znalostem o stavu techniky a jsou závislé na dlouholetých zkušenostech při výrobě produktu.