

Obj.číslo: 228110000

Mipa 2K-HS-Express-Filler FX3

Mipa 2K - HS -Expres plnič FX3

**Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 3**

Revize d 11/2024

Mipa 2K Express plnič FX3 je vysoce kvalitní 2K základový plnič pro rychlé a hospodárné opravné lakování (expresní technologie). Po schnutí 10 - 15 minut při 60 °C nebo 5 - 10 minut sušení IR zářičem lze lakovaný díl po ochlazení brousit. Tužení Mipa 2K HS tužidlem HX 10 nebo HS 10. Vynikající přilnavost i na holý kov (velmi dobrá přilnavost na ocel, železo, přebroušenou pozinkovanou ocel). Velmi vhodný pro drobné opravy (Spot-Repair).

Teoretická vydatnost: 6 - 8 m² / l**Technické údaje:****Barva:** šedý**Specifická hustota:****Viskozita pro stříkání:** 20 - 30 s 4mm DIN (při 20 °C)**Obsah netěkavých složek:****Specifická hmotnost:** 1,577 g/cm³ (DIN EN ISO 2811-1)**Obsah VOC:**

Maximální obsah VOC dle vyhlášky 509/2005 Sb., kat.B/c 540 g/l

Obsah VOC v přípravku: 520 g/l

Míchací poměr: 4:1 na objem**Tužidlo:** Mipa 2K tužidlo HS10 nebo HX10

Ředění: Připravený k aplikaci po natužení
Pro velmi hladké povrchy lze přidat až 10% MIPA 2K ředidla

Zpracování:	Tlak (bar)	Tryska (mm)	Vrstvy	
Pistole / s horní nádobkou	1,5 - 2	1,4 - 1,6	1 - 2	
Airless / Airmix				

Zpracovatelnost: 45min. při teplotě 20°C**Tloušťka vrstvy** 50 - 100 µm**Odvětrání:** 2 až 5 minut mezi jednotlivými vrstvami

Schnutí:	Proti prachu:	Na dotyk:	Brousitelný:	
Teplota okolí 20 °C:	5 - 10 min.	25 - 30 min.	cca. 1 hod.	
Teplota okolí 60 °C:	2 - 5 min.	10 min.	10 - 15 min.	
IR zářič:	2 - 5 min.	10 min.	5 - 10min.	

Podmínky zpracování: od +10 °C a do 80 % relativní vzdušné vlhkosti.**Bezpečnostní upozornění:**

Při práci nekuřte, nejezte a nepijte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Skladování:

Skládat v suchu, chránit před mrazem.

Likvidace obalů:

Likvidace obalů je zajištěna ve spolupráci s firmou EKO-KOM. Obaly k likvidaci čisté a zcela vyprázdněné. Z plastových obalů je nutné odstranit kovové části.

Tento technický list slouží jako informace! Uvedené údaje odpovídají našim znalostem o stavu techniky a jsou závislé na dlouholetých zkušenostech při výrobě produktu.

Výrobce: MIPA AG, Am Oberen Moos 1, D-84051, Essenbach, www.mipa.de

Distributor: Stanislav Musil, s.r.o., Pekařská 2398/11, 350 02 Cheb, tle. fax 354 434 103, www.mipa-barvy.cz

