

Použití

Mipa 1K-Isolator je rychleschnoucí speciální základní nátěr, který účinně od izolovává staré nátěry citlivé na rozpouštědla (např. Staré termoplastické nátěry, povlaky z alkydové pryskyřice atd.) Při aplikaci eliminujete vznikající problémy s přilnavostí a s narušením pokladových vrstev rozpouštědly obsaženými v následných materiálech


Teoretická vydatnost : 8,5 - 14,0 m²/l

Pokyny ke zpracování



Odstín

Okrově žlutý



Míchací poměr

Tužidlo

Na váhu lak : tužidlo

Na objem lak : tužidlo



Tužidlo

kompletní lakování

částečné lakování



Zpracovatelnost



Ředění

Připraveno k použití



Viskozita při lakování

Pistole s horní nádobkou


Airmix / Airless

20 – 25 s 4mm DIN



Zpracování

Zařízení	Tužidlo	Tlak (bar)	Tryska(mm)	Vrstvy	Ředění
pistole s horní nádobou	-	1,6 – 2	1,4 – 1,6	1 – 2	-
HVLP Nízký tlak	-	1,6 – 2	1,4 – 1,6	1 – 2	-
HVLP Tlak na trysce	-	0,7	-	-	-



Odvětrání

1 h při 20 °C pro přelakování

Tloušťka suchého filmu

15 - 25 µm



Schnutí

Teplota
objektu
20 °C

Proti prachu

Na dotek

Pro montáž

Brusitelné

Přelakovatelné

-

-

-

-

Cca. 1 h

Poznámky

Skladovatelnost: Minimálně 2 roky v původním uzavřeném obalu.

Obsah VOC: Limitní hodnota EU pro produkt kategorie B/e 840 g/l
Tento výrobek obsahuje max. 693 g/l

Podmínky pro zpracování: Od +10 °C a do 80 % relativní vlhkosti. Zajistěte dostatečný přívod a odvod vzduchu. a odváděného vzduchu.

Pokyny pro zpracování: Starý nátěr důkladně očistěte a odmastěte přípravkem Mipa Silikonentferner. veškeré vrstvy vosku nebo leštidla musí být zcela odstraněny.

Lakovaný povrch důkladně přebruste za mokra brusným papírem P 400 - 500 a poté odmastěte přípravkem Mipa Silikonentferner.

Rovnoměrně a uzavřeně naneste Mipa 1K Izolátor pomocí 1 - 2 vrstev nástřiku.

Poté zasušte přibližně 1 hodinu při teplotě 20°C. Následně můžete přelakovat Mipa 1K nebo 2K základními / vrchními laky v procesu mokré do mokrého.

K čištění stříkací pistole použijte čistič pistole Mipa WBS.