

Použití

Mipa EP Primer Surfacer je bezchromátový základový plnič s aplikací mokrý do mokrého s použitím na osobní a užitkové automobily na bázi epoxidových pryskyřic. Velmi dobrý rozliv, rychlé schnutí a výborné pojetí barvy z přestřiku. Rychlé schnutí a možnost přelakování již 30 - 45 min., bez ztráty lesku vrchního laku. Zvláště vhodný k použití jako základ, před použitím tmelu nebo stříkacího tmelu P 60 S. Přilnavost na ocel, hliník a pozinkované materiály.


Teoretická vydatnost : 9,0 – 10,0 m²/l (při tloušťce suché vrstvy 35 µm)

Pokyny ke zpracování



Odstín

světle šedý



Míchací poměr

Tužidlo

Mipa 2K tužidlo E 5

Na váhu

-

lak : tužidlo

Na objem lak : tužidlo

2 : 1



Tužidlo

kompletní lakování

--

částečné lakování

--




Zpracovatelnost

5 h s Mipa 2K- tužidlo E 5 při 20 °C



Ředění

10 – 25 % Mipa 2K-ředidlo



Viskozita při lakování

Po přidání tužidla připraveno k aplikaci

Pistole s horní nádobkou

16 – 22 s 4mm DIN

Airmix / Airless

--



Zpracování

Zařízení
pistole s horní
nádobou

Tužidlo

-

Tlak (bar)

1,6 – 2

Tryska(mm)

1,3 – 1,6

Vrstvy

1– 2

Ředění

10 – 25 %

HVLP-
(nízkotlaká
technologie)


-

1,6 – 2 /
0,7 vnitřní tlak

1,3 – 1,6

1 - 2

10 – 25 %



Odvětrání

5 – 8 mezi vrstvami

10 – 15 před sušením v boxu

Tloušťka suchého filmu

25 – 50 µm



Schnutí

Teplota objektu	Proti prachu	Na dotek	Pro montáž	Brousitelné	Přelakovatelné
20 °C	10 – 15 min	-	-	--	30 – 45 min

Poznámky

Skladovatelnost: Minimálně 3 roky v původním uzavřeném obalu.

Obsah VOC: Limitní hodnota EU pro produkt kategorie B/c 540 g/l
Tento výrobek obsahuje max. 540 g/l

Podmínky pro zpracování: Od +10 °C a do 80 % relativní vlhkosti. Zajistěte dostatečný přívod a odvod vzduchu.

Pokyny pro zpracování:

Podklad musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty.

Příprava podkladu : Všechny podklady musí být předem vyčištěny pomocí Mipa Silikonentferner. Pro pozinkované podklady se doporučuje namáčení do amoniaku.

Předběžná úprava : Broušení hliníku P220, oceli s P120. Po důkladném broušení a důkladném čištění pomocí silikonového odmašťovače Mipa Silikonentferner.

Přetmelení/Stříkací tmel: Může se doplnit po 30 min. při 60°C nebo po 12 hodinách při pokojové teplotě (20°C). Neaplikujte silnější vrstvy než 25 µm (1 tenká vrstva), pokud budete jako další vrstvu aplikovat tmel nebo stříkací tmel (Mipa P 60S). Při požadavku na silnější vrstvu lze Mipa EP Primer Surfacer aplikovat až do 120 µm tloušťky suché vrstvy. V tomto případě je třeba dodržet minimální dobu schnutí 16 hod. při pokojové teplotě (20°C). Po 48 hodinách je třeba základ lehce zbrousit.