

Použití

Mipa 2K HS Krycí lak CC8 je akrylový krycí lak pro kompletní i částečné lakování osobních a užitkových vozidel s obzvláště brilantním vzhledem a optimálním rozlitím, vhodný pro přelakování rozpouštědlových i vodou ředitelných bází. Mipa 2K HS krycí lak CC 8 zaručuje optimální vytvrzení jak při sušení v kabině, tak i při sušení bez kabiny. Bezprostředně po urychleném schnutí (po vychladnutí) ho lze leštit a vykazuje vysokou odolnost povětrnostním vlivům a chemickému a mechanickému zatížení. Je vhodný také jako ochranný lak na neonové odstíny (reflexní barvy). Jednoduché a bezpečné zpracování ve všech klimatických podmínkách.


Teoretická vydatnost : 10,0 - 12,0 m²/l

Pokyny ke zpracování



Odstín

Bezbarvý



Míchací poměr

Tužidlo

Na váhu lak : tužidlo

Na objem lak : tužidlo

Mipa 2K HS tužidlo

--

2 : 1



Tužidlo

kompletní lakování

Mipa 2K HS tužidlo HS 25

Mipa 2K HS tužidlo HS 35

částečné lakování

Mipa 2K HS tužidlo HS 10



Zpracovatelnost

40 min s tužidlem 2K HS 10 při 20 °C

60 min s tužidlem 2K HS 25 při 20 °C

60 min s tužidlem 2K HS 35 při 20 °C




Ředění

Mipa 2K ředidlo krátké V 10

Mipa 2K ředidlo V 25

Mipa 2K ředidlo dlouhé V 40



Viskozita při lakování

Po přidání tužidla připraveno k aplikaci

Pistole s horní nádobkou

19 – 22 s 4mm DIN

Airmix / Airless

-



Zpracování

Zařízení

Pistole s horní nádobkou

Tužidlo

-

Tlak (bar)

2 – 2,5

Tryska(mm)

1,2 – 1,3

Vrstvy

1,5

Ředění

0 – 5

HVLP
Nízkotlaká tech.

-

2 – 2,2

1,2 – 1,3

1,5

0 – 5

HVLP
Tlak trysky


-

0,7

-

-

-



Odvětrání

1 - 3 min. mezi jednotlivými vrstvami

10 - 15 min. před sušením v lakovacím boxu

Tloušťka suchého filmu

ca. 50 - 60 µm (suchá vrstva)



Schnutí

Teplota objektu	Proti prachu	Na dotek	Pro montáž	Brusitelné	Přelakovatelné
20 °C	25 – 35 min	12 h	--	--	--
60 °C	--	30 min	--	--	--
IR - krátké vlny	--	8 min	--	--	--
IR – dlouhé vlny	--	10 – 15 min	--	--	--

Poznámky

Skladovatelnost: Skladovat v suchu, chránit před mrazem a přímým sluncem. Skladovatelnost v uzavřeném obalu min. 3 roky.

Obsah VOC: Limit EU pro kategorii výrobků B/b 420 g/l
Tento výrobek obsahuje max. 420 g/l

Podmínky pro zpracování: Od +10 °C a do 80% relativní vzdušné vlhkosti. Dostatečný přívod a odvod vzduchu.

Pokyny ke zpracování: Optimální aplikace : Aplikujte 1/2 tenkou vrstvou, a poté dokončete jednou plnou vrstvou. Výrazného urychlení schnutí a optimálního vytvrdnutí dosáhnete sušením v sušícím boxu. Pokud chcete sušit při pokojových teplotách, doporučujeme přidat Mipa 2K HS Tužidlo HS 10. Pro zmatnění viz.info. o produktu "Mipa 2K-HS-Klarlack matt".