

Obj.číslo: 233920000
233950000

Mipa 2K-HS-Klarlack CC 6

Mipa 2K HS Bezbarvý lak CC 6



Mipa 2K HS Klarlack CC 6

Revize 06/2021

2K HS Klarlack CC6 je HS akrylový lak vyhovující limitům VOC a je určen pro celolaky i lakování jednotlivých dílů osobních i užitkových automobilů. Vyznačuje zvláště brilantní průzračností a optimálním nanášením na rozpouštědlové i vodouředitelné podklady. Tento lak lze leštit ihned po urychleném sušení v kabině. Má velmi dobrou odolnost proti povětrnostním vlivům, dobrou chemickou a mechanickou odolnost. Vyznačuje se stejně dobrou odolností při použití široké škály produktů Mipa NEON (fluorescenční barvy).

Teoretická vydatnost: 10 - 12 m²/l

Technické údaje:

Barva: Bezbarvý
Specifická hustota: 1,002 g/cm³ (DIN 53 217)
Viskozita pro stříkání (20 °C): 19 - 22 s 4 mm DIN
Obsah netěkavých složek: 61,20%
Specifická hmotnost:

Obsah VOC:

Maximální obsah VOC dle vyhlášky 509/2005 Sb. 420 g/l, kategorie B/d
 Obsah VOC v přípravku: 420 g/l

Míchací poměr:	2 : 1 na objem			
Tužidlo:	Celolak:	Mipa 2K HS Tužidlo HS25, HS35		
	Lakování dílů:	Mipa 2K HS Tužidlo HS10		
Ředění:	Mipa 2K Ředidlo (0 - 5 %)			
Zpracování:	Tlak (bar)	Tryska (mm)	Vrstvy	Ředění
Stříkací pistole / s horní nádobkou	2 - 2,5	1,2 - 1,3	1,5	0 - 5 %
HVLP	2 - 2,2 (tlak na trysce 0,7 bar)	1,2 - 1,3	1,5	0 - 5 %
Zpracovatelnost (20°C):	60 min s Mipa 2K HS Tužidlem HS25, HS35 40 min s Mipa 2K HS Tužidlem HS10			
Tlušťka vrstvy:	50 - 60 μm			
Odvětrání:	1-3 min. mezi jednotlivými vrstvami, 10 - 15 min. před sušením v lakovacím boxu			
Schnutí:	Proti prachu:	Na dotyk:	Pro montáž	
Teplota okolí 20°C:	25 - 30 min.	12 hod.	24 hod.	
Teplota okolí 60°C:		30 min.	2 hod.	
Infrazářič:	krátké vlny 8min	dlouhé vlny 10-15min		

Podmínky pro zpracování: od + 10 °C a do 80 % relativní vzdušné vlhkosti.

Upozornění:

Optimální vytvrdnutí a výrazné urychlení schnutí při sušení v lakovacím boxu. Pokud chcete sušit při pokojové teplotě, doporučujeme přidání Mipa 2K HS Tužidla HS10. Pro podrobnější informace pro docílení matnějšího vzhledu nahlédněte do technického listu Mipa 2K HS Klarlack matt.

Bezpečnostní upozornění:

Při práci nekuřte, nejezte a nepijte. Zajistěte dostatečné větrání. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při práci používejte vhodné osobní ochranné prostředky.

Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem. Skladovatelnost v uzavřeném originálním obalu 3 roky.

Likvidace obalů:

Likvidace obalů je zajištěna ve spolupráci s firmou EKO-KOM. Obaly k likvidaci odevzdávejte čisté a zcela vyprázdněné. Z plastových obalů je nutné odstranit kovové části.

Tento technický list slouží jako informace! Uvedené údaje odpovídají našim znalostem o stavu techniky a jsou závislé na dlouholetých zkušenostech při výrobě produktu.