

Mipa 2K HS expres krycí lak CX 2

Obj. číslo: 231750000

Informace o výrobku

mipa

Professional Coating Systems

strana 1 / 2

Použití

Mipa 2K-HS-Express-Clearcoat CX 2 je vysoce kvalitní akrylátový bezbarvý lak pro rychlé a efektivní lakování. Opravy expresní technologií, zejména sušení v sušárně. Po 15 minutách sušení při 60 °C nebo alternativně 25 minut při 40 °C, lze lakované díly po ochlazení leštit.

Pro snížení nákladů na energii, lze sušení při 60°C zkrátit na 5 minut při použití Mipa 2K-HS-tužidla HS 10, kdy lze leštění provádět již po dalším sušení trvajícím pouze 45-50 minut při 20°C.

Mipa 2K-HSExpress-ClearCoat CX 2 je vhodný také pro lakování automobilových dílů. Po přidání tužidla Mipa 2C HS je připraven k použití. Vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům a vlivům prostředí, odolnost proti žloutnutí. Trvale zachovává lesk.


Teoretická vydatnost : 9,0 - 10,0 m²/l

Pokyny ke zpracování



Odstín

Bezbarvý



Míchací poměr

Tužidlo

Na váhu lak : tužidlo

Na objem lak : tužidlo

Mipa 2K HS tužidlo

--

2 : 1



Tužidlo

kompletní lakování

HS 35 pro velké plochy nebo vyšší teploty.

částečné lakování

HS 10 pro expresní lakování

HS 25 pro částečné lakování



Zpracovatelnost

70 min s tužidlem 2K HS 10 při 20 °C

80 min s tužidlem 2K HS 25 při 20 °C

80 min s tužidlem 2K HS 35 při 20 °C



Ředění

-



Viskozita při lakování

Po přidání tužidla připraveno k aplikaci

Pistole s horní nádobkou

17 – 19 s 4mm DIN

Airmix / Airless

-

Mipa 2K HS expres krycí lak CX 2

Obj. číslo: 231750000

Informace o výrobku

mipa

Professional Coating Systems

strana 2 / 2



Zpracování

Zařízení
Pistole s horní nádobkou

Tužidlo

-

Tlak (bar)

2 – 2,5

Tryska(mm)

1,2 – 1,3

Vrstvy

1,5

Ředění

-

HVLP
Nízkotlaká tech.

-

2 – 2,2

1,2 – 1,3

2

-

HVLP
Tlak trysky


-

0,7

-

2

-



Odvětrání

3 - 5 min. mezi jednotlivými vrstvami

10 - 15 min. před sušením v lakovacím boxu

Tloušťka suchého filmu

ca. 40 - 60 µm (suchá vrstva)



Schnutí

Teplota
objektu

Proti prachu

Na dotek

Pro montáž

Brusitelné

Přelakovatelné

20 °C

15 – 20 min

1 – 2 h

6h

--

--

60 °C

--

15 min

--

--

--

IR - krátké vlny

--

8 min

--

--

--

IR – dlouhé vlny

--

10 – 15 min

--

--

--

Poznámky

Skladovatelnost:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem a přímým sluncem. Skladovatelnost v uzavřeném obalu min. 3 roky.

Obsah VOC:

Limit EU pro kategorii výrobků B/b 420 g/l
Tento výrobek obsahuje max. 420 g/l

Podmínky pro zpracování:

Od +10 °C a do 80% relativní vzdušné vlhkosti. Dostatečný přívod a odvod vzduchu.
Polyesterový plnivo netvrdne při teplotě nižší než +10 °C.