

Mipa 2K HS krycí lak CS 90

Obj. číslo: 231110000, 231150000

Informace o výrobku

mipa

Professional Coating Systems

strana 1 / 2

Použití

Mipa 2K HS Krycí lak CS90 je poškrábání odolný 2K HS akrylový krycí lak využívající technologii Reflow. Díky odolnosti proti mikroškrábancům (vznikajících např. při mytí v automyčkách) a chemikáliím je CS90 zvláště vhodný pro kvalitní částečné i lakování osobních i užitkových automobilů a motocyklů. CS90 je vhodný pro přelakování rozpouštědlových i vodou ředitelných bází laků (WBC, BC). Je v souladu s předpisy o obsahu VOC.


Teoretická vydatnost : 6,0 - 8,0 m²/l

Pokyny ke zpracování



Odstín

bezbarvý



Míchací poměr

Tužidlo

Na váhu lak : tužidlo

Na objem lak : tužidlo

Mipa 2K MS tužidlo

--

2 : 1

Mipa 2K HS tužidlo

--

3 : 1



Tužidlo

kompletní lakování

Mipa 2K HS tužidlo MS 25 / 40

Mipa 2K HS tužidlo HS 25 / 35

částečné lakování

Mipa 2K MS tužidlo MS 10

Mipa 2K MS tužidlo HS 10



Zpracovatelnost

1 h s tužidlem 2K MS 10 / HS 10 při 20 °C

4 h s tužidlem 2K MS 25 / HS 25 při 20 °C

6 h s tužidlem 2K MS 40 / HS 35 při 20 °C



Ředění

Mipa 2K ředidlo krátké V 10

Mipa 2K ředidlo V 25

Mipa 2K ředidlo dlouhé V 40



Viskozita při lakování

Po přidání tužidla připraveno k aplikaci

Pistole s horní nádobkou

18 – 20 s 4mm DIN

Airmix / Airless

-



Zpracování

Zařízení

Pistole s horní nádobkou

Tužidlo

Tlak (bar)

Tryska(mm)

Vrstvy

Ředění

-

2 – 2,5

1,2 – 1,3

1 - 2

5 - 10

HVLP
Nízkotlaká tech.

-

2 – 2,2

1,2 – 1,3

1 - 2

5 – 10

HVLP
Tlak trysky

-

0,7

-

-

-


Version: d 0821

Mipa 2K HS krycí lak CS 90

Obj. číslo: 231110000, 231150000

Informace o výrobku

strana 2 / 2



Odvětrání

5 - 10 min. mezi jednotlivými vrstvami

10 - 15 min. před sušením v lakovacím boxu

Tloušťka suchého filmu

ca. 40 - 50 μm



Schnutí

Teplota objektu	Proti prachu	Na dotek	Pro montáž	Brousitelné	Přelakovatelné
20 °C	25 – 30 min	6 - 8 h	24 h	--	--
60 °C	--	30 min	1 h	--	--
IR - krátké vlny	--	8 min	--	--	--
IR - dlouhé vlny	--	10 – 15 min	--	--	--

Poznámky

Skladovatelnost: Skladovat v suchu, chránit před mrazem a přímým sluncem. Skladovatelnost v uzavřeném obalu min. 3 roky.

Obsah VOC: Limit EU pro kategorii výrobků B/e 840 g/l
Tento výrobek obsahuje max. 500 g/l

Podmínky pro zpracování: Od +10 °C a do 80% relativní vzdušné vlhkosti. Dostatečný přísuv a odvod vzduchu.

Pokyny ke zpracování: S bázi BC je nutná 1. tenká vrstva (spojovací vrstva).
Po cca 3 - 5 minutách odvětrání naneste 1 - 2 běžné vrstvy.