

Použití

Mipa 2K-HS-Klarlack CCD se stupněm lesku 5-10 jednotek lesku pod úhlem 60°. Jde o nový vysoce pevný akrylátový bezbarvý lak splňující požadavky na VOC, určený pro vysoce kvalitní matné povrchové úpravy (plné i částečné lakování) v oblasti osobních automobilů. Bezbarvý lak zajišťuje rovnoměrný matný povrch na rozpouštědlových a vodou ředitelných barvách. Mipa 2K-HS-Klarlack CCD má také vysokou odolnost vůči všem povětrnostním vlivům i chemickému a mechanickému zatížení.


Teoretická vydatnost : 10,0 - 12,0 m²/l

Pokyny ke zpracování



Odstín

Bezbarvý



Míchací poměr

Tužidlo

Na váhu lak : tužidlo

Na objem lak : tužidlo

Mipa 2K tužidlo MS 25/40

--

2 : 1

Mipa 2K tužidlo HS 25/35

--

3 : 1



Tužidlo

kompletní lakování

Mipa 2K tužidlo MS 40

Mipa 2K tužidlo HS 35

částečné lakování

Mipa 2K tužidlo HS 10

Mipa 2K tužidlo HS 25



Zpracovatelnost


60 min při 20 °C



Ředění

Mipa 2K ředidlo V 25

Mipa 2K ředidlo dlouhé V 40



Viskozita při lakování

Po přidání tužidla připraveno k aplikaci

Pistole s horní nádobkou

16 – 18 s 4mm DIN

Airmix / Airless

-



Zpracování

Zařízení

Pistole s horní nádobkou

Tužidlo

-

Tlak (bar)

2 – 2,5

Tryska(mm)

1,2 – 1,3

Vrstvy

1,5

Ředění

15 – 25 %

HVLP

Nízkotlaká tech.

-

2 – 2,2

1,2 – 1,3

1,5

15 – 25 %

HVLP

Tlak trysky


-

0,7

-

-

-

**Odvětrání**

5 - 10 min. mezi jednotlivými vrstvami

30 - 45 min. před sušením v lakovacím boxu

Tloušťka suchého filmu

ca. 50 - 60 µm (suchá vrstva)

**Schnutí**

Teplota objektu	Proti prachu	Na dotek	Pro montáž	Brousitelné	Přelakovatelné
20 °C	25 – 35 min	12 h	24h	--	--
60 °C	--	30 min	2h	--	--
IR - krátké vlny	--	8 min	--	--	--
IR – dlouhé vlny	--	10 – 15 min	--	--	--

Poznámky

Skladovatelnost: Skladovat v suchu, chránit před mrazem a přímým sluncem. Skladovatelnost v uzavřeném obalu min. 3 roky.

Obsah VOC: Limit EU pro kategorii výrobků B/e 840 g/l
Tento výrobek obsahuje max. 605 g/l

Podmínky pro zpracování: Od +10 °C a do 80% relativní vzdušné vlhkosti. Dostatečný přívod a odvod vzduchu.

Upozornění: Optimální aplikace:

Naneste ½ tenké souvislé vrstvy laku a poté dokončete 1 plnou vrstvou laku.

Pro zajištění rovnoměrné úrovně lesku na velkých plochách. Se v oblasti lakování automobilů doporučuje zařadit tento lak jako poslední lakování v denním režimu a nechat jej zaschnout přes noc při pokojové teplotě.

Možné úrovně lesku v kombinaci s Mipa 2K-HS-Klarlackem CC 4 / CC 6 / CC 7 / CC 8 / CC 9:

Mipa 2K-HS-Klarlack CCD + Mipa 2K-HS-Klarlack MV 6:1 = mat

Pro jemnější odstupňování lesku 5 - 15 jednotek lesku smíchejte s 2K-HS-Klarlack CCM.

Mipa 2K-HS-Klarlack CCD + Mipa 2K-HS-Klarlack MV 4,5:1 = Hedvábný mat

Mipa 2K-HS-Klarlack CCD + Mipa 2K-HS-Klarlack MV 3,5:1 = Hedvábný lesk

Mipa 2K-HS-Klarlack CCD + Mipa 2K-HS-Klarlack MV 2,5:1 = Pololesk