

Obj.číslo: 227310000
227350000

Mipa Aktivprimer

2K aktivní základ



Mipa Aktivprimer

Revize 22/9/2014

Mipa Aktivprimer je bezchromátový, kyselinou vytvrzující 2K základ s aktivní antikorozi ochranou speciálně určený na hliník s vynikající přilnavostí na železo. Aktivprimer lze přelakovat všemi běžnými Mipa 1K a 2K vrchními barvami. Aktivprimer lze použít také jako přilnavací základ v trojvrstevném systému (Aktivprimer / plnič / vrchní barva).

Teoretická vydatnost: 8 - 10 m² / litr

Technické údaje:

Odstín: žlutozelený transparentní
Míchací poměr: 2 : 1 (u větších ploch lze až 1 : 1 - prodloužení schnutí)
Tužidlo: Mipa tužidlo WPZ
Ředění: Viskozity pro stříkání je dosaženo natužením
Viskozita: 16 - 18 s 4mm DIN

Obsah VOC:

Max. obsah VOC dle vyhl. 509/2005 Sb. kat. B/c: 780 g/l

Obsah VOC v přípravku: 704 g/l Obsah VOC v aplikační směsi: 116 g/l

Zpracování:	Tlak (bar)	Tryska (mm)	Vrstvy
Stříkáč pistole	3 - 4	1,3 - 1,5	1 - 1½
Airless / Airmix			

Zpracovatelnost: 12 hodin

Tloušťka vrstvy: 10 - 15 µm

Schnutí:	Přelakovatelný	Proti prachu	Na dotyk	Pro montáž
Teplota okolí 20°C	30 min. - 8 hod.	4 - 6 min.	20 - 25 min.	

Upozornění:

Přilnavost na nerezovou ocel je třeba předem odzkoušet.

Aktivprimer je nutné přelakovat nejpozději do 8 hodin.

Díly základované Aktivprimerem chránit před vlhkostí. Nerozmíchávat a neskladovat natužený materiál v kovových nádobách. Nepoužívejte na termoplasty. Jako další vrstvu na Aktivprimer nepoužívat polyesterové materiály (tmely). Neopravujte přímo základními materiály (například MIPA EP 100-20, MIPA EPGrundierfiller, MIPA WBC)

Bezpečnostní upozornění

Při práci nekuřte, nejezte, nepijte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem. Skladovatelnost v uzavřeném originálním obalu min. 2 roky

Čištění náradí

Náradí očistěte ihned po použití nitro ředidlem.

Likvidace:

Likvidace obalů je zajištěna ve spolupráci s firmou EKO-KOM. Obaly k likvidaci předávejte čisté, suché a zcela vyprázdněné. Z plastových obalů je nutné odstranit kovové části.

Tento technický list slouží jako informace! Uvedené údaje odpovídají našim znalostem o stavu techniky a jsou závislé na dlouholetých zkušenostech při výrobě produktu.