

Obj.číslo: 227010000

Mipa 2K - Transparent Sealer

2K přilnaváč na nepřebroušené laky

**Mipa 2K - Transparent Sealer**

Revize 22/9/2014

Bezbarvý 2K přilnaváč pro nepřebroušené lakované podklady. Pro zvláště úsporné přelakování (např. popisy apod.). Nezanechává viditelný rozstřík. Použitelný také pro odizolování tmelených míst. Bez chromátů.

Optimální podklad pro vrchní lak.

Vydatnost: 12 - 15 m² / litr (při tloušťce suché vrstvy 20 - 30 μm)

Technické údaje:

Odstín: mléčně zakalený
Viskozita: 16 - 18 s 4mm DIN

Obsah VOC:

Maximální obsah VOC dle vyhlášky 509/2005 Sb. 540 g/l, kategorie B/c

Obsah VOC v přípravku: 400,1 g/l Obsah VOC v aplikační směsi: 494 g/l

Míchací poměr: 2:1 na objem

Tužidlo: Mipa 2K Tužidlo MS10, MS25, MS40

Ředění: Mipa 2K Ředidlo: 0 - 5 %

Zpracování:	Tlak (bar)	Tryska (mm)	Vrstvy
HVLP	2,5 - 3 (tlak na vnitřní trysce: 0,7 bar)	1,3 - 1,4	1 - 2
Pistole / s horní nádobkou	3 - 4	1,3 - 1,4	1 - 2

Zpracovatelnost: 2 - 3 hod.

Tlůšťka vrstvy: 20 - 30 μm

Odvětrání: -

Schnutí: Přelakovatelný

Teplota okolí 20°C: 15 - 20 min.

Zpracovatelnost: od +10°C a do 75% relativní vzdušné vlhkosti

Upozornění:

Čisté kovové podklady předem základovat pro dosažení optimální antikorozi odolnosti. Mipa 2K Transparent Sealer přelakovat do 24 hodin. Při delším schnutí je potřeba před přelakováním přebrousit.

Zajistit dostatečné větrání.

Skladování:

V uzavřené originální nádobě minimálně 3 roky.

Bezpečnostní upozornění:

Při práci nekuřte, nejezte, nepijte. Uchovávejte mimo dosahu dětí.

Čištění náradí:

Náradí omyjte ihned po použití. Nenechte materiál zaschnout na náradí.

Likvidace obalů:

Likvidace obalů je zajištěna ve spolupráci s firmou EKO-KOM. Obaly k likvidaci čisté a zcela vyprázdněné. Z plastových obalů je nutné odstranit kovové části.

Tento technický list slouží jako informace! Uvedené údaje odpovídají našim znalostem o stavu techniky a jsou závislé na dlouholetých zkušenostech při výrobě produktu.