

Obj.číslo: 224210000

Mipa 1K-Fast-Filler

Mipa 1K-Fast-Filler

**Mipa 1K-Fast-Filler**

Revize 19/11/2014

Mipa 1K-Fast Filler je silnovrstvý, kyselý 1K opravný plnič pro vozidla. Používá se na přebroušené staré 2K-laky, průmyslové základy a přímo na ocel, hliník a pozinkované podklady. Tento materiál umožňuje velkou úsporu času díky rychlému schnutí a brousitelnosti. Bezchromátový, neobsahuje olovo. Je rychle a snadno brousitelný. Nepoužívejte na termoplastické laky a podklady!

Teoretická vydatnost:		5 - 7 m² / l			
Technické údaje:					
Barva:		Šedý			
Specifická hustota:					
Viskozita při stříkání 20°C:		18 - 22 s 4 mm DIN			
Obsah netěkavých složek:					
Specifická hmotnost:					
Obsah VOC:					
Maximální obsah VOC dle vyhlášky 509/2005 Sb. 780 g/l, kategorie B/c					
Obsah VOC v aplikační směsi:		780 g/l			
Míchací poměr:					
Tužidlo:					
Ředění:		Mipa Ředidlo UN, UN21; přidejte cca 50 - 70%			
Zpracování:		Tlak (bar)	Tryska (mm)	Vrstvy	
Pistole/ s horní nádobkou		4 - 5	1,4 - 1,8	2 - 3	
Airless / Airmix					
Zpracovatelnost:					
Tlušťka vrstvy:		40 - 50 µm			
Odvětrání:		10 min. před sušením v boxu			
Schnutí:		Přetíratelný:	Proti prachu:	Na dotyk:	Pro montáž:
Teplota okolí 20°C:		30 min.	15 min.		
Teplota okolí 60°C:		15 min.	5 min.		

Broušení za mokra po 45 min.

Aplikační podmínky: od +10°C a do 75% relativní vzdušné vlhkosti**Bezpečnostní upozornění:**

Při práci nekuřte, nejezte a nepijte. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při práci používejte vhodné osobní ochranné prostředky.

Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem.

Likvidace obalů:

Likvidace obalů je zajištěna ve spolupráci s firmou EKO-KOM. Obaly k likvidaci čisté a zcela vyprázdněné. Z plastových obalů je nutné odstranit kovové části.

Tento technický list slouží jako informace! Uvedené údaje odpovídají našim znalostem o stavu techniky a jsou závislé na dlouholetých zkušenostech při výrobě produktu.