

Obj.číslo: 231210000
231250000

Mipa 2K-HS-Klarlack CC 8

Mipa 2K HS Krycí lak CC8



Mipa 2K-HS-Klarlack CC 8

Revize 02/01/2013

Mipa 2K HS krycí lak CC 8 je VOC konformní High-Solid akrylový krycí lak pro kompletní i částečné lakování osobních a užitkových vozidel s obzvláště brilantním vzhledem a optimálním rozlitím, vhodný pro přelakování rozpouštědlových i vodou ředitelných bází laků. Mipa 2K HS krycí lak CC 8 zaručuje především při sušení v kabině, ale i při sušení bez kabiny, optimální vytvrzení. Bezporostředně po urychleném schnutí (po vychladnutí) ho lze leštit a vykazuje vysokou odolnost povětrnostním vlivům a chemickému a mechanickému zatížení. Je vhodný také jako ochranný lak na neonové odstíny (reflexní barvy). Aby byla zajištěna optimální expozice doporučuje nucené schnutí. U pokojové teploty sušení, s využitím Mipa 2K-HS-10 HS tužidlem. Pro matování tohoto laku si přečtěte produktové informace "Mipa 2K-HS-Klarlack matt".

Vydatnost:		10 - 12 m²/litr		
Technické údaje:				
Barva:		Bezbarvý		
Specifická hustota:		1,013 g/cm³ (DIN EN ISO 2811-1)		
Viskozita:		19 - 22 s 4 mm DIN 53211		
Obsah netěkavých složek:		58,8 % hmotnostně		
Obsah VOC:				
Maximální obsah VOC dle vyhlášky 509/2005 Sb. 420 g/l, kategorie B/b				
Obsah VOC v přípravku:		420,0 g/l	Obsah VOC v aplikační směsi:	420,0g/l
Míchací poměr:	2:1 na objem			
Tužidlo:	Pro celolaky : Mipa 2K-HS-Tužidlo HS 25, HS 35 Pro lakování dílů: Mipa 2K-HS-Tužidlo HS 10			
Ředění:	0 - 5 % Mipa 2K-Ředidlo			
Zpracování:	Tlak (bar)	Tryska (mm)	Vrstvy	
HLUP	2,5 - 3 (tlak na trysce 0,7bar)	1,3 - 1,4	pokladová 1/2 vrstva +1 plná krycí vrstva	
Pistole/ s horní nádobkou	3 - 5	1,3 - 1,5	pokladová 1/2 vrstva +1 plná krycí vrstva	
Zpracovatelnost:	2,5 hod s použitím 2K-AS tužidlo, AS 25, HS 35 1hod s použitím 2K-HS tužidlo HS 10			
Tlůšťka vrstvy:	cca 50 - 60 µm			
Odvětrání:	1 - 10 min nezi jednotlivými vrstvami			
Schnutí:	Přelakovatelný	Proti prachu:	Na dotyk:	Pro montáž
Teplota okolí 20°C:	1 min.	30 min.	12 hod.	24 hod.
Teplota okolí 60°C:		5 min.	30 min.	2 hod.

Aplikační podmínky: Od +10 ° C a relativní vlhkosti 75%

Bezpečnostní upozornění:

Při práci nekuřte, nejezte a nepijte. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při práci používejte vhodné osobní ochranné prostředky.

Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem. Skladovatelnost v uzavřeném obalu min. 36 měsíců.

Likvidace obalů:

Likvidace obalů je zajištěna ve spolupráci s firmou EKO-KOM. Obaly k likvidaci čisté a zcela vyprázdněné. Z plastových obalů je nutné odstranit kovové části.

Tento technický list slouží jako informace! Uvedené údaje odpovídají našim znalostem o stavu techniky a jsou závislé na dlouholetých zkušenostech při výrobě produktu.